
Sapa aditivata de egalizare

I.D.: 88028924

Data publicarii	10.10.23	Coduri CPV	44110000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 547,52 RON - 547,52 RON

Descriere: Sapa aditivata Adeplast Top1 este un produs pe baza de ciment , care se aplica pe suprafetele uzuale de interior sau de exterior, ca suport pentru sapele autonivelante. Este recomandat pentru suprafetele cu trafic intens , atat pentru constructii civile, cat si industriale. Sapa se caracterizeaza prin rezistenta ridicata, prelucrare usoara si netezire. Se aplica exclusiv pe suporturi minerale. Conditii inainte de aplicare : stratul suport mineral trebuie sa aiba vechimea de cel putin 28 de zile. In cazul betonului cu grosimea de peste 20 cm, vechimea acestuia trebuie sa fie de minim 3 luni. stratul suport va fi curat, uscat, fara fisuri sau reziduuri ; nu se va aplica sapa in conditii de inghet, intemperii sau expunere directa la raze solare puternice (minim +5 grade C, maxim + 30 grade C). Preparare : un sac de sapa se amesteca omogen in 3,3-4,2 litri de apa, in betoniera sau folosind malaxorul electric. Timpul de uscare al sapei este de cca. 1mm/zi, maxim 1 cm/saptamana, la temperatura de 20 grade C si 65% umiditate relativa a aerului. Consumul de material este de cca. 19 kg/mp/cm. Timp de uscare: Cca. 24 h/mm Ambalare: 30 kg Termen de valabilitate: 12 luni Consum: cca. 19 kg/m²/cm Specificații tehnice
