

Adeziv Polistiren Thermosystem TS ECO 23kg

I.D.: 48917816

Data publicarii	13.08.20	Coduri CPV	44110000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 47,08 RON - 47,08 RON

Descriere: Date tehnice Consum specific: 14 kg/mp; Proportia amestecului: 5-6 l apa la 30 kg TINCI ALB; Temperatura de punere in opera: +5 ... +30 grade C; Timp de punere in opera: 2-3 ore; Timp de dare in exploatare: 24 de ore; Densitate 1.45 g/cm; Conditii de lucru Temperatura de aplicare: +5 ... +30 grade C; Umiditatea relativa: max 75%; Mod de preparare Se amesteca un sac de adeziv pentru polistiren 23 kg TS ECO cu circa 5-7 litri de apa pana se obtine o pasta omogena, plastica si stralucitoare. Se lasa 10 minute, dupa care se amesteca din nou. Mod de aplicare Se poate aplica pe orice tip de suprafete cu rezistenta mecanica sporita, pe suprafete lipsite de crapaturi, curate, uscate, pe care nu exista substante antiaderente (uleiuri, ceara, praf, grasimi). 1. Indreptarea peretilor cu Tencuiala sau Tinci Thermosystem. 2. Tratarea peretilor mucegaiti si indepartarea mucegaiului, daca este cazul. 3. Pe una din partite polistirenului aplicam adezivul conform schemei. 4. Dupa aplicarea adezivului cu o usoara apasare lipim placa de perete. Pentru aplicarea in acelasi plan miscam placile stanga-dreapta, sus-jos cu miscari de 3-5 cm. 5. Dupa 24 ore se trece la dibluirea placilor si la montarea plasei de armare. 6. Adezivul amestecat cu apa se aplica pe placa de polistiren cu o gletiera zimtata de 6-7 mm. 7. Prin apasare usoara cu mana fixam plasa in adeziv. 8. Cu partea nezimtata a gletierei se niveleaza adezivul pana obtinem o suprafata neteda, fara sa se vada plasa. 9. Dupa minim 72 ore se poa
