

GRUND UNDERWATER BICOMPONENT PENTRU AMBARCATIUNI

I.D.: 66615860

Data publicarii	23.02.22	Coduri CPV	44800000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.670,00 RON - 5.670,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: GRUND PRIMER BICOMPONENT PENTRU ZONA UNDERWATER - AMBARCATIUNI - grund epoxidic, anticoroziv cu poliamida tratata, format din doua componente (A si B). Este folosit ca strat initial in protejarea suprafetelor de vopsire expuse la conditii atmosferice. Prezinta rezistenta buna la sare si coroziune, la chimicale si diferite impacturi. UTILIZARI: Ca strat initial pentru suprafetele de vopsire, asigurand protejarea indelungata a barcilor si ambarcatiunilor din fibra de sticla si lemn. Inainte de aplicare, corpul ambarcatiunii trebuie sa fie curat, fara impuritati si urme de vopsea veche. CONDITII DE UTILIZARE: Suprafata de acoperire: 5-7 m²/kg (A + B) Pelicula uscata: 80-125 µm. Mod de utilizare: se amesteca bine partile A si B in proportie (pe greutate) de A=4, B=1; se foloseste diluantul potrivit - max 15%. Se aplica cu pensula, trafalet sau spray la temperaturi cuprinse intre 130C - 300C si umiditate de max. 80%. Valabil dupa amestecare: 6-10 ore. Timp de uscare (la 20-250 C): La suprafata: 4 ore/pentru revopsire: 4 ore - 7 zile/uscarea finala: 7 zile. Se aplica ulterior vopsea antivegetativa. ATENTIE: Stratul final de vopsea, dupa aplicarea grundului, se aplica dupa minim 4 ore dar nu mai tarziu de 7 zile. TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricatiei inscrisa pe ambalaj in conditiile respectarii prevederilor de depozitare. A se depozita in spatii ferite de foc, inghet si de actiunea directa a razelor solare. Produs realizat in sistem de management integrat al calitat